

# micolor

Pinturas



## Ficha Técnica



### 3en1 Mi Color Amateur Látex Interior

Mi Color Amateur 3 en 1 es una pintura al Látex, con buen cubritivo y blancura que permite logran una buena terminación con un bajo costo.

**Antihongo / Bajo olor / Alto cubritivo**

**USOS:** Es una pintura desarrollada para proteger y decorar superficies de mampostería, madera, fibrocemento, yeso, etc.

**PREPARACION DE LA SUPERFICIE:** Limpiar las superficies para eliminar todo vestigio de grasitud, polvo, suciedad, material flojo o cualquier otro contaminante. Eliminar restos de pintura floja, desprendida y mal adherida. En caso de existencia de hongos, lavar con lavandina diluída al 10% en agua, enjuagar bien, dejar secar y luego proceder al pintado. En superficies nuevas de yeso o concreto que tienen un mínimo de 90 días de curadas y no tienen exceso de alcalinidad residual, aplicar previamente una mano de Fijador al Agua Netcolor PRE, en caso contrario, lavar antes con ácido muriático al 10% en agua hasta neutralizarlas y luego enjuagar muy abundantemente eliminando todo resto de ácido dejar secar bien y aplicar Fijador al Agua Netcolor PRE. Si se desea obtener una fijación más efectiva se recomienda emplear Acondicionador al Aguarrás Netcolor PRE. Superficies flojas, pulverulentas, enduidas o muy absorbentes: aplicar Acondicionador al Aguarrás Netcolor PRE, siguiendo las instrucciones del envase.

**APLICACIÓN:** Mezclar el contenido del envase antes de aplicar. Aplicar 2 o 3 manos con pincel o rodillo de pelo corto de calidad El Coatí® o con soplete convencional o airless.

**RECOMENDACIONES:** Para un excelente resultado las superficies deberán estar adecuadamente curadas y acondicionadas. Se recomienda no aplicar a temperaturas inferiores a los 10°C, superiores a los 35°C o bajo los rayos del sol directo, a humedades mayores de 85% o ante amenaza de lluvias.

**COLORES:** Blanco.

**BRILLO:** Mate.

**PRESENTACION:** 4, 10 y 20 L

**SECADO:** Al tacto: 30-60 min. Secado Duro: 2-3 horas. Repintado: mínimo 5 hs.

**RENDIMIENTO:** 8 a 10 m<sup>2</sup>/L, según las condiciones de la superficie a pintar.

**N° DE MANOS:** Se recomiendan 2 mínimo.

**DILUCION:** No es necesario diluir; si se desea ajustar las propiedades de aplicación, agregar hasta 10% de agua.

**LIMPIEZA:** Emplear inmediatamente agua tibia y detergente y enjuagar muy bien. Si el material se ha dejado secar será necesario emplear alcohol o thinner.

**INFLAMABILIDAD:** Producto no inflamable.

**TEÑIDO:** Emplear hasta 30cc/L de los concentrados del Sistema Colorimétrico Netcolor Plus.