

# micolor

Pinturas



## Ficha Técnica



### Membrana Fibrada Mi Color

Techos y Terrazas - Con Poliuretano

Impermeabilizante elástico especialmente formulado con caucho acrílico y fibras sintéticas de diferente longitud para la protección de terrazas y la solución de problemas de filtraciones y goteras. Las fibras refuerzan la integridad de la película y aumentan la resistencia interna a las fisuras. Es de muy fácil aplicación y rápido secado.

#### *Elástica / Transitible / Impermeable*

**USOS:** Está formulado para la protección de terrazas de baldosas cerámicas o carpetas cementicias, aumentando la resistencia de las mismas a los factores climáticos.

**PREPARACION DE LA SUPERFICIE:** Las superficies a tratar deben estar secas, firmes, limpias y libres de breas o asfaltos. En caso de terrazas cementicias o de baldosas cerámicas, es conveniente tratarlas previamente con ácido muriático al 20 / 30%, para mejorar la adherencia impermeabilizante.

**APLICACIÓN:** Es conveniente aplicar la primera mano de MEMBRANA FIBRADA MI COLOR diluida con un 20% de agua a modo de imprimación. Mezclar siempre con movimientos ascendentes a efectos de uniformar la viscosidad y el color. Luego aplicar 3 manos sin diluir para obtener el espesor de película seca necesaria, con un oreo de 6 hs. entre las mismas. No aplicar con temperaturas menores a 10°C, ni humedad mayor a 85% o lluvias inminentes.

**RECOMENDACIONES:** Para un excelente resultado las superficies deberán estar adecuadamente curadas y acondicionadas. Se recomienda no aplicar a temperaturas inferiores a los 10°C, superiores a los 35°C o bajo los rayos del sol directo, a humedades mayores de 85% o ante amenaza de lluvias.

**COLORES:** Blanco y Rojo Cerámico.

**BRILLO:** Mate fibrado.

**PRESENTACION:** 1, 4, 10 y 20 Kg.

**SECADO:** Al tacto: 1-2 hs. Repintado: mínimo 6 hs. Tránsito liviano: mínimo 48 hs.

**RENDIMIENTO:** 1 a 2 m<sup>2</sup>/kg trabajo terminado, según las condiciones de la superficie a pintar.

**N° DE MANOS:** Un mínimo de 3 manos sin diluir, para poder lograr un espesor mínimo de 500 micrones secos. Aplicar en forma cruzada. Un mayor número de manos aumenta la impermeabilización. En superficies porosas y absorbentes aplicar una mano inicial, diluida al 30%.

**DILUCION:** No es necesario diluir; si se desea ajustar las propiedades de aplicación, agregar hasta 10% de agua.

**LIMPIEZA:** Emplear inmediatamente agua tibia y detergente y enjuagar muy bien. Si el material se ha secado emplear alcohol o thinner.

**INFLAMABILIDAD:** Producto no inflamable.

**TEÑIDO:** Emplear hasta 30cc/kg de los concentrados del Sistema Colorimétrico Netcolor Plus.

**GARANTIA:** Mi Color garantiza por 5 años desde la fecha de compra que la película de producto se mantendrá en condiciones de impermeabilizar la superficie sobre la que fue aplicada. Si así no ocurriera Mi Color repondrá el volumen de producto, calculado sobre la superficie de la película con fallas. Para ejercer el derecho a la garantía el consumidor debe presentar la factura de compra y haber aplicado el producto de acuerdo a las especificaciones de la ficha técnica correspondiente, en un espesor no menor a 400 micrones.

En caso de haber teñido el producto, presentar también la factura de compra de los concentrados de Color Netcolor Plus.